

B235330.101.f01 PVC-P DAKBAAN (EN 13956)

versie: 101 datum: 01-01-2020

- 1 *OPMERKING: dakbaan voor mechanisch bevestigd systeem.*
- 2 Fabrikant: Renolit Belgium N.V.
- 3 Type: Alkorplan F#
 \35176. \35276. \.....
- 4 #
 \.....
- 5 #
 \Samenstelling dakbaan:
- 6 #
 \ - materiaal: PolyVinylChloride Plasticised (PVC-P),
 niet-bitumenbestand.
- 7 #
 \ - drager: polyesterweefsel.
- 8 #
 \.....
- 9 #
 \Breedte (mm): 1.050. \Breedte (mm): 1.600.
 \Breedte (mm): 2.100. \Breedte.....
- 10 #
 \Dikte (mm): 1,2. \Dikte (mm): 1,5. \Dikte (mm):
 1,8. \Dikte.....
- 11 #
 \Uitwendig brandgedrag (klasse): B-roof, t1.
- 12 #
 \Brandgedrag (klasse): E.
- 13 #
 \Treksterkte, (MD) lengterichting (N/50 mm): >=
 1.050.
 \Treksterkte, (MD) lengterichting (N/50 mm): >=
 1.100.
- 14 #
 \Treksterkte, (CD) breedterichting (N/50 mm): >=
 1.050.
 \Treksterkte, (CD) breedterichting (N/50 mm): >=
 1.100.
- 15 #
 \Rek bij breuk (%): >= 15. \Rek bij breuk (%): >= 16.
- 16 #
 \Weerstand tegen statische belasting (kg): > 20.
- 17 #
 \Scheurweerstand (N): >= 200.
 \Scheurweerstand (N): >= 225.
 \Scheurweerstand (N): >= 250.
- 18 #
 \Afpelsterkte (N/50mm): >= 143.
 \Afpelsterkte (N/50mm): >= 155.
 \Afpelsterkte (N/50mm): >= 200.
 \Afpelsterkte (N/50mm): >= 225.
- 19 #
 \Dimensionele stabiliteit (%): <= 0,3.
- 20 #
 \Plooibaarheid bij lage temperatuur (°C): <= -25.
- 21 #
 \Waterdampdiffusieweerstand (μ): 20.000.
- 22 #
 \Kleur: lichtgrijs 71004.
 \Kleur: middengrijs 73321.
 \Kleur: antraciet 79851.
 \Kleur: terracotta 82119.
 \Kleur: kopergroen 60884.

B235330.101.f01 PVC-P DAKBAAN (EN 13956)
versie: 101 datum: 01-01-2020

\Kleur: zilver 40100 (v.v. Clearcoat).
\Kleur: koperbruin 84040 (v.v. Clearcoat).
\Kleur.....

23 #

\.....

24 #

\Toebehoren:

25 #

\- bevestigingsmiddelen.....

26 #

\.....